FICHE TECHNIQUE

Gres Cerame proensa



Natural Rock Distribution

LIGHT MIX



IVORY



LIGHT MIX

PROENSA	GRES CERAME	ITALIE	CE

	Dallage en grès cérame, matériau très résistant à l'abrasion et au passage. Quasiment imperméable.
	IVORY : beige homogène & LIGHT MIX : base beige plutôt homogène
	Résistance au gel conforme EN ISO 10545-12
	Intérieur / extérieur - Découvrez toutes nos références
	Sols & Murs

POIDS	RÉSISTANCE À L'USURE	GLISSEMENT	
18.30 kg / m²	Conforme	A (R9) / C (R11)	R9 / R11
	EN ISO 10545-11	DIN EN 16165 ANN.A (Ex DIN 51097)	DIN EN 16165 ANN.B (Ex DIN 51130)

ABSORPTION D'EAU	REACTION AU FEU	CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
< 0.50 %	A1 / A1FL	Déformation moyenne à la rupture	Courbure maximale centre
		> 1300 N	≥ 35 N / mm²
EN ISO 10545-3	WT	EN ISO 10545-4	

RESISTANCE AUX TACHES	MAINTIEN DES CARACTERISTIQUES DE SURFACE		
CLASSE 5	Attaque chimique	Libération de plomb	Libération cadmium
	A + LA + HA	< 0.01 mg/dm²	< 0.001 mg/dm²
EN ISO 10545-14	EN ISO 10545-13	10545-15	